



Syndicat des
Producteurs forestiers
du Sud du Québec

4300, boul. Bourque
Sherbrooke (Québec) J1N 2A6

Tél : 819 346-8905
Télé : 819 346-8909

Courriel : spbe@upa.qc.ca

POIDS APPROXIMATIF PAR ESSENCE

Essence / groupe d'essences	kg/mca	Livres/corde 4'	Livres/corde 8'	tiv / 4'	tiv / 8'	tmv / 4'	tmv / 8'
Sapin-épinette	590	4 705	8 230	2,35	4,12	2,14	3,74
Cèdre	530	4 225	7 390	2,11	3,70	1,92	3,36
Bois francs	670	5 340	9 350	2,67	4,68	2,43	4,25
Tremble	620	4 940	8 650	2,47	4,33	2,25	3,93
Pruche	655	5 220	9 135	2,61	4,57	2,37	4,15
Pin rouge	635	5 060	8 855	2,53	4,43	2,30	4,03
Pin Blanc	590	4 750	8 230	2,35	4,12	2,14	3,73
Mélèze	620	4 945	8 650	2,47	4,33	2,25	3,93

tiv = tonne impériale verte (1 tiv = 2 000 livres)

tmv = tonne métrique verte (1 tmv = 2 200 livres)

Source : Stone-Consolidated Inc.